



Контактен грунд

Грунд за създаване на връзка между стари основи и нови мазилки и настилки

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

TERAZID CONTACT е готов за работа грунд на база акрилатна дисперсия, без съдържание на кварцов пясък. Грундът намира приложение в различни строително-ремонтни дейности, като:

- свързваща основа при залепване на фаянсови плочки върху стари такива, с флексови лепила;
- свързваща основа при залепване на плоскости от гипсокартон към тухлени, бетонови и други стени;
- подготовка за полагане на гипсови и полимерни мазилки върху бетонови стени;
- основа за непопиващи мазилки;

СВОЙСТВА

- ❖ готов за употреба
- ❖ увеличава адхезията
- ❖ заздравява основата

ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА

TERAZID CONTACT е еднакво добре приложим при различни видове стари и гладки основи. Подходящи за него са както абсорбиращи основи (бетон, мазилки, циментови замазки и други), така и такива, които не попиват вода като стари керамични облицовки и други.

Основата трябва да бъде чиста, здрава, без мазни петна, прах и пукнатини. Да се премахнат всички нестабилни участъци.

ПОЛАГАНЕ И ОБРАБОТКА

Преди употреба съдържанието се разбърква без допълнително разреждане. Нанасянето става в един равномерен пласт с плавни движения с помощта на кожен валеж или четка.



РАЗХОД

От 0,100 кг/м² до 0,250 кг/м² в зависимост от равнинността и водопоглещащите свойства на основата.

ИНСТРУМЕНТИ ЗА РАБОТА

- бъркалка
- бояджийски валеж
- четка

АТМОСФЕРНИ УСЛОВИЯ ПРИ РАБОТА

Минималната денонощна температура на въздуха и основата да не бъде по-ниска от +5°C, а максималната – не по-висока от +30°C. Да не се полага по време на валежи или предстоящи такива.

ФОРМА НА ДОСТАВКА

Течна в пластмасови туби по 1 л, 5 л и 10 л.

ЗАБЕЛЕЖКИ

Характеристиките и техническите данни на продукта, посочени в тази технологична карта, са определени при стандартна температура (20°C) и относителна влажност на въздуха (50%). При други климатични условия технологичното време за изсъхване на материала е възможно да се скъси или удължи.

Информацията за продукта се базира на практическия опит на производителя и на техническите изпитания в специализирани лаборатории.



Да не се смесва с други строителни материали.

Всички предупреждения и препоръки за безопасност относно **TERAZID CONTACT** могат да бъдат проверени в Информационния лист за безопасност на продукта.

СЪХРАНЕНИЕ

12 месеца в оригинално запечатана опаковка при температури от +5°C до +30°C. Да се пази от замръзване и пряка слънчева светлина.

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Цвят	розов
Форма (агрегатно състояние)	течност
Основа	акрилатна дисперсия
Време за съхнене	24 часа
Относителна плътност	0,99 г/см ³
pH - стойност	6,3
Съдържание на нелетливи вещества	17,14 %
Сцепление с основата	2,17 N/mm ²
Коефициент на водопропускливост - w	0,23 kg/m ² .h ^{0.5}

Производителят носи отговорност за качеството на продукта, но не и за начина и условията на влагането му. Информацията в настоящата технологична карта е надеждна при условие, че продуктът се използва при посочените условия. Отговорността за всяка една друга употреба на продукта, включително използването му в комбинация с друг продукт или процес, се носи изцяло от потребителя.